

Technisches Datenblatt

Qualitätsspezifikationen

Testliner 2

| | Grammatur | Berstdruck | Berstfaktor | SCT, quer | SCT, quer |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Einheit | [g/m ²] | [kPa] | [kPa m ² /g] | [kN/m] | [kN/m] |
| Norm | ISO 536 | ISO 2759 | ISO 2759 | ISO 9895 | ISO 9895 |
| Toleranz | ± 3 % ≤ 200 g/m ² ± 4 % > 200 g/m ² | Mindestwert je Rolle | Mindestwert je Rolle | Mittelwert je Lieferung | Mindestwert je Rolle |
| | 120 | 300 | 2,5 | 2,09 | 1,92 |
| | 125 | 313 | 2,5 | 2,18 | 2,00 |
| | 130 | 325 | 2,5 | 2,29 | 2,10 |
| | 135 | 338 | 2,5 | 2,30 | 2,20 |
| | 140 | 350 | 2,5 | 2,40 | 2,25 |
| | 150 | 375 | 2,5 | 2,55 | 2,40 |
| | 160 | 400 | 2,5 | 2,72 | 2,60 |
| | 170 | 425 | 2,5 | 2,90 | 2,75 |

Prüfklima: ISO 187, 23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Feuchte: 6,5 - 9 %

Leimung: Cobb₆₀ < 35 g/m² auf Wunsch

Gültig ab 01.01.2023